



ブランド名

サンハヤト

商品名

ハヤコートUV

型式

AU-L1000

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

紫外線硬化タイプのため、数秒から数十秒で硬化し、作業時間の大幅な短縮を図れます。
無溶剤のため、環境性に優れており、VOC対策を図れます。

【特性】

主成分 / アクリレート樹脂

外観 / 無色透明

体積抵抗率 / $1.8 \times 10^4 \cdot \text{cm}$

絶縁破壊強さ / 8.8kV/0.1mm

誘電率 / 4.1

誘電正接 (1MHz) / 4.5×10^2

スペック

主成分：アクリレート樹脂

色：クリアー

連続使用温度範囲：

付着性：

透過湿度：

体積抵抗率： $1.8 \times 10^4 \cdot \text{cm}$

絶縁破壊強さ：8.8kV/0.1mm

容量：1kg (850ml)