

スリーエム ジャパン(株)

3M™スコッチ・ウェルド™一液エポキシ加熱硬化型接着剤EW20341KG



ブランド名

3M

商品名

3M™スコッチ・ウェルド™一液エポキシ加熱硬化型接着剤

型式

EW2034 1KG

品番

7010725122

※この画像はシリーズ代表画像になります。

一液加熱硬化型接着剤は、主剤と硬化剤があらかじめ混合されていますので計量、混合する必要がありません

加熱することにより硬化して、高い接着強さと耐久性を発揮します。

溶接やリベットにかわる接合方法として構造物の接着に使用できます。

高耐熱タイプ

推奨硬化条件：150 /60分

引張りせん断接着強さ：18Mpa

接着力：4kN/m

ペースト状

スペック

可使時間：

硬化時間：推奨硬化条件 150 : 60分

使用温度範囲：

色：白色

適合ノズル：

粘度：コーンプレート：80

B型：590pa・s

容量：1 kg